



H2059A/B 双组分环氧结构胶

产品描述

H2059A/B系无溶剂型液态环氧树脂接着剂，可于常温或加温固化，加温固化时性能最佳。固化后粘着层坚硬，具有优异的耐冲击力和耐震动力。适用于金属、陶瓷、木材、橡胶等物体间的接着。

技术参数

特 性	单 位	A	B	测试方法
粘度	cps	3200-3800	18000-22000	ASTM D2556
颜色	/	透明液体	淡黄色粘稠液体	目视
密度	g/cm ³	1.15±0.05	0.95±0.05	GB/T 13354
使用配比	/	A:B = 1:1		/
可操作时间	Min	40-60		@25°C
固化条件	/	常温固化或加热固化 常温 25°C: 4-6H 60°C: 30min		/
固化后硬度	Shore A	75		ASTM D2240
抗拉强度	kg/mm ²	16.2		GB/T528
冲击强度	kg/cm/cm ²	10.6		GBT 1043.2-2018
抗压强度	kg/mm ²	12.8		GB/T 50081-2019



以上性能数据为该产品于湿度 70%、温度 25℃时测试之典型数据，仅供 客户使用时参考，并不能完全保证于某个特定环境时能达到的全部数据。敬请客户使用时，以实测数据为准

注意事项

- 仅限于工业用途
- 使用前须佩戴好护目镜及操作手套
- 操作空间须具有良好的通风换气条件
- 主剂和固化剂在使用时需使用称量设备，按照规定的比例混合均匀。
- 主剂和固化剂调好后需在可操作时间内用完，否则会固化而不能再使用
- 打开包装后请尽快用完，固化剂如果密封不好会固化变质不能使用。
- 不要和其他型号随意混合。
- 本公司只对产品是否符合规格给予保证，在使用时务必先进行合理的信赖性测试，确保产品符合您的应用要求。
- 使用时建议戴手套和防护面罩，避免与皮肤，眼睛等直接接触。物料眼睛接触时立即撑开眼皮，以大量清水冲洗 30 分钟以上。
- 物料皮肤接触时，用布抹去后以水和肥皂冲洗患处。

标准包装

- A:20kg /桶,B:20kg/桶
- 根据客户要求

产品储存

本产品无毒性、无危险性。有关本产品的安全注意事项，请查阅安全数据资料(MSDS)。

将产品存贮于未开封的原装容器内，并存放在干净、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装标签。

避免阳光直晒并储存于阴凉处，置于儿童不可接触到的范围。在常温25℃，湿度50%的环境中,保存在原装密封容器中，H2059 的标准有效期是从生产日期起6个月。

为防止未使用产品受到污染，请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在前述情况以外的条件下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息，请咨询Hanlicon 应用工程师。

注：本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产



品用在本文中提及的产品应用外，及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题，包括针对某一特殊用途的适用性问题，我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。

湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路

中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.cn