

# H5601 PSA 热熔胶

H5601 是一种白色热熔压敏胶, 具有优异的初粘性、 剥离力; 应用于大多数材料的粘接与固定。

# 产品描述

#### 产品特征

项目	描述
技术类型	皮肤接触级高分子材料
气味	轻微
等级	H8-H10
外观	水白至微黄透明
组份	单组份
应用	材料粘接与固定
固含量	100%

#### 产品优点

- 无味、无刺激性
- 耐温性能好
- 低温可粘
- 持粘性佳,可反复粘贴

## 产品性能

项目	典型值	备注
粘度 cps	1300±100	Brookfield - Thermosel, 160 °C Spindle 27
软化点℃	90±5	环球法
施胶温度 ℃	150-170	1
工作温度℃	-20~80	1



#### 注意事项

- 1) 不要和其它粘合剂混合使用。
- 2) 建议"先进—先用" 循环使用。
- 3) 如果过长时间加热,可能会对胶体颜色有少许波动,属于正常现象,不影响品质。

### 标准包装

30ml/支

#### 产品储存

本产品无毒性、无危险性、遵循标准化学品运输和储存。

将产品存贮于未开封的原装容器内,并存放在干净、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装标签。

本产品最佳存储条件: 8~28℃, 存储期 12 个月。

为防止未使用产品受到污染,请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在前述情况以外的条件 下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息,请咨询 Hanlicon 应用工程师。

注:本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果,我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外,及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题,包括针对某一特殊用途的适用性问题,我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。

#### 湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路 中国长沙智能终端产业园 5 号栋 Tel: +86-731-87827556 www.trumjin.com